

钇稳定氧化锆珠

一、 产品介绍：

由于此类锆珠的氧化锆含量近似 95%，所以又通常称作“95 锆”或“纯氧化锆珠”。其使用稀土氧化钇做稳定剂，采用高白度、高细度的原材料确保不污染物料。

二、 技术参数：

主要化学成分： ZrO_2 95%； Y_2O_3 5%

真密度： 6.05g/cm³

堆积密度： 3.75g/cm³

莫氏硬度： 9 级

吨磨耗率： 0.01kg/h

颜色： 白色

规格 (mm)： 0.1-0.2； 0.2-0.3； 0.3-0.4； 0.5-0.6； 0.6-0.8； 0.8-1.0； 1.0-1.2；59.8-60.0

三、 应用领域：

主要应用于要求“零污染”及高粘度、高硬度物料的超细研磨及分散，如：非金属矿、农药、电子陶瓷、磁性材料、钛白粉、医药食品、颜料、油墨、特种化工行业等。

四、 适用设备：

立式砂磨机、卧式砂磨机、篮式研磨机、球磨机、振动磨等。

五： 包装： 25kg/桶。

温馨提示：以上信息仅供参考，因涂料配方和工艺的不同，任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性和相溶性。

代理商:上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co.,Ltd.

联系地址:中国上海市 闵行区光华路 18 号 510 室

联系电话:021-51761571

网址: www.pengpanchemical.com

邮编:201100

传真:021-51761570

邮箱地址:shpengpan@yahoo.cn

铈稳定氧化锆珠

一、 产品介绍：

由于此类锆珠的氧化锆含量近似 80%，所以又通常称作“80 锆”。铈稳定氧化锆是所有锆系列锆珠中最重的一种，再加上此类锆珠的特性，特别适合用于打磨抛光。

二、 技术参数：

主要化学成分： ZrO_2 80% ; CeO 20%

真密度： 6.20g/cm³

堆积密度： 3.90g/cm³

莫氏硬度： 9 级

吨磨耗率： 0.01kg/h

颜色： 黄色

规格： 0.4-0.6 ; 0.6-0.8 ; 0.8-1.0 ; 1.0-1.2 ; 1.2-1.4 ; 1.4-1.6 ; 1.6-1.8 ; •••••

三、 应用领域：

适合于某些特殊行业的使用，如高粘度物料的研磨。

四、 包装： 25kg/桶

温馨提示：以上信息仅供参考，因涂料配方和工艺的不同，任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性和相容性。

代理商:上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co.,Ltd.

联系地址:中国上海市 闵行区光华路 18 号 510 室

联系电话:021-51761571

网址: www.pengpanchemical.com

邮编:201100

传真:021-51761570

邮箱地址:shpengpan@yahoo.cn

硅酸锆珠

一、 产品介绍：

硅酸锆珠的氧化锆含量近似 65%，所以又通常称作“65 锆”。硅酸锆珠采用电解液中滴定成形。高温烧焙定相的先进工艺制程，珠内没有毛孔和空腔。中等的密度和硬度适合中低黏度浆料的研磨和分散，可匹配大部分的砂磨机，为通用型的研磨介质。其中小粒径的珠子被用作高档的抛光和去毛疵的喷丸。

二、 技术参数：

主要化学成分： ZrO₂ 65%；SiO₂ 35%

真密度： 4.0g/cm³

堆积密度： 2.69g/cm³

莫氏硬度： 8 级

吨磨耗率： 0.03kg/h

颜色： 奶白色

规格： 0.6-0.8；0.8-1.0；1.0-1.2；1.2-1.4；1.4-1.6；1.6-1.8；1.8-2.0；2.0-2.5；2.5-3.0；3.0-3.5。

三、 应用领域

颜料和染料：分散和研磨如钛白粉、炭黑和铁红无机颜料；酞青蓝和永固紫等有机颜料；

油漆和涂料：工业防腐油漆、塑料涂料、乳胶漆、印刷油墨、喷墨、纸涂料和磁带、光碟涂料等；

农药：杀虫剂、除草剂、杀菌剂和种衣剂等；

填料：高岭土、钛白粉、云母粉和滑石粉等。

四、 包装：25kg/桶。

温馨提示：以上信息仅供参考，因涂料配方和工艺的不同，任何一种新助剂的应用请先行测试其稳定性和相容性。

代理商:上海鹏畔贸易有限公司 Shanghai Pengpan Chemical Co.,Ltd.

联系地址:中国上海市 闵行区光华路 18 号 510 室

联系电话:021-51761571

网址: www.pengpanchemical.com

邮编:201100

传真:021-51761570

邮箱地址:shpengpan@yahoo.cn